

آنالیز هیدرو رزین C9 (C9 Hydrocarbon Resin Grade PR-120-11)

Testing Item	Testing Index	Testing Result	Testing Method
Colour Gardner(Ga#)	10.5 – 11.2	11	ASTM D6166
Softening Point(Ring&Ball,°C)	110.1 120.0	115	ASTM E28
Acid Value (mgKOH/g)	≤ 0.50	0.02	ASTM D-974
Ash Content (%)	≤ 0.05	0.01	ASTM 2451

* نوع بسته بندی: کیسه های ۲۵ کیلو گرمی، محصول کشور چین