

## آنالیز پلی وینیل الکل 088 – 50 G ( PVA SUNDY 088 – 50 G )

GRADE	HYDROLYSIS (mol %)	VISCOSITY (mpa.s)	VOLATILE CONTENT (%)	ASH (wt %)	PH VALUE	PURITY (wt %)	IN COMPLIANCE WITH
088 – 50 G	87.0 – 99.0	45.0 – 55.0	≤ 5.0	≤ 0.5	5 ~ 7	≥ 93.5	FDA 175 - 105

\* نوع بسته بندی: کیسه های ۲۰ کیلو گرمی، محصول کشور چین